



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM C668

Cianoacrilato con gomma

DESCRIZIONE

Adesivo cianoacrilico monocomponente a bassa viscosità di colore nero rinforzato con gomma, per consentire una migliore flessibilità e resistenza all'impatto, agli urti e alla pelatura. Indicato per l'incollaggio di gomma e metalli.

IMPIEGO

Incolla rapidamente legno, plastiche (ad esclusione di polietilene, polipropilene, gomme siliconiche e PTFE) e metalli (alluminio, acciaio e zinco).

CLASSIFICAZIONE

Uso

Pulire accuratamente le parti da incollare. Verificare che le superfici combacino perfettamente. Applicare uno strato sottile di adesivo su una sola delle due parti da incollare (minore è la quantità, più rapido e tenace è l'incollaggio).

Unire le superfici e premere per alcuni secondi.

Il prodotto è perfettamente asciutto dopo 24h.

Il prodotto è solubile in Acetone, Acetonitrile, DMF.

AVVERTENZE

Il prodotto agisce rapidamente, è in grado d'incollare rapidamente anche la pelle. In tal caso è opportuno separare con delicatezza e gradualmente la pelle incollata aiutandosi con acqua tiepida e sapone. Evitare il distacco forzato e/o l'uso di oggetti appuntiti che possono causare lesioni peggiori.

STOCCAGGIO

Validità del prodotto in contenitori originali almeno 18 mesi. Per una migliore conservazione si consiglia di riporre in luogo fresco e asciutto (se possibile tra +2°C e +10°C)

CONFEZIONE

Cod. 4761 flacone 20 ml

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| • Base estere | Ethyl-(2)-cianoacrilato |
| • Aspetto | Liquido/Nero |
| • Densità | 1,06 g/ml |
| • Viscosità | 100-200 mPa s |
| • Tempo di presa acciaio/acciaio | 20-50 sec. |
| • Tempo di presa PVC/PVC | 20-50 sec. |
| • Resistenza a trazione ISO 6922 | 12-25 N/mm ² |
| • Temperatura di esercizio | -50°C / +100°C (con punte di 120°C) |

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.01.2025

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS